

Technisches Datenblatt

MACal Glass Decor 700

Glasdekor-Folien

PRODUKTBESCHREIBUNG

MACal Glass Decor 700 sind polymere, transluzente Vinylfolien, beschichtet mit einem langlebigen, sehr kohäsiven, druckaktiven Acryl-Hochleistungskleber, geschützt von einem weißen Kraftpapier.

MATERIALAUFBAU

Frontmaterial: Transluzente, matte, polymer stabilisierte Vinylfolie, 80µ stark, cadmiumfrei.
Kleber: Langlebiger, hoch-kohäsiver, transparenter Lösemittel-Acrylatkleber.
Abdeckpapier: Sehr stabiles, gebleichtes Kraftpapier, 135g/m² mit rotem Rückseitendruck.

ANWENDUNG

Dekorationen auf Fenstern, Glas und Spiegeln, mit dem Effekt von geätztem Glas, Frostbeschlag oder Sandstrahleffekt. Innen und außen einsetzbar.

HALTBARKEIT

Die erwartete Haltbarkeit bei vertikaler Verklebung im Außenbereich in Zentral-Europa (Klimazone 1) liegt bei **5 Jahren**. Die Angaben beziehen sich auf erfolgreiche Langzeittests und Labortests in einem Weather-O-Meter gemäß ISO 4892-3.

Anmerkung: Extreme Bedingungen, wie hohe Luftfeuchtigkeit, ultraviolettes Licht oder hohe Temperaturen, wie in Süd-Europa, subtropischen und tropischen Gebieten, beschleunigen den Alterungsprozess wesentlich. Dies trifft auch für industriell stark belastete Regionen, Höhenlagen, sowie horizontale und südliche Verklebungen zu.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre bei 15 – 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50%.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	<u>Durchschnittswerte</u>	<u>Testmethode</u>
<u>Stärke</u>		
Folie + Kleber (mm)	0,115	ISO 534
<u>Messwerte der Folie bei 23 °C</u>		
Zugfestigkeit	> 28 N/15mm	DIN 53455-5
Dehnung (%)	> 150%	
<u>Messwerte des Klebers bei 20 °C</u>		
Schältest 180° auf rostfreiem Stahl (kN/25mm)		
- 20 Min. verklebt	14	FTM 1
- 24 Stunden verklebt	17	FTM 1
- 1 Woche verklebt	19	FTM 1
<u>Dimensionsstabilität</u>		
Schrumpfung nach 48 Std. bei 70 °C (%) (25cm x 25cm auf Aluminium verklebt)	< 0,2	FTM 14

Temperaturbereich

- Verklebung + 10 °C bis + 40 °C
- Endanwendung – 40 °C bis + 90 °C

Bei anderen Temperaturanforderungen wenden Sie sich bitte an unsere Fachberatung.

Brennbarkeit

selbstverlöschend

ISO 3795

Muster auf Aluminium verklebt

Chemische Beständigkeit

Resistent gegen die meisten Öle, Schmierstoffe, Treibstoffe, aliphatischen Lösemittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien

VERARBEITUNG

Siebdruck

MACal Glass Decor 700 Folien können im Siebdruckverfahren bedruckt werden.

Zur Auswahl der richtigen Druckfarben wenden Sie sich bitte an Ihren Farblieferanten.

Schneideplotter (CAD-CAM Verarbeitung)

Sauberes, schnelles und problemloses Schneiden ist auf den meisten Plottern möglich.

Die Schnitttiefe muss richtig eingestellt werden; wenn der Schnitt zu tief erfolgt, wird das Abdeckpapier beschädigt und bei der Übertragung der Beschriftung mittels eines Application Tapes können abgespaltete Papierfasern an der Klebstoffschicht verbleiben.

Verklebung

Zur einfachen und problemlosen Übertragung von freigestellten Beschriftungen oder Ornamenten, die aus MACal Glass Decor 700 Folien gefertigt wurden, empfehlen wir ein MACtransfer Application Tape von MACtac.

Für eine einheitliche Verklebung großer Motive ohne Blasen oder Falten empfehlen wir das Naßverklebverfahren.

Ihr Ansprechpartner:



Farben-Frikell | WTB
Fachhandel für Siebdruck & Werbetechnikbedarf



Farben-Frikell Berlin GmbH
Ernst-Augustin-Straße 1
12489 Berlin
T: 030 64 19 13-0
F: 030 64 19 13-28
berlin@farben-frikell.de

Farben-Frikell GmbH & Co.KG
Gablonzstraße 10
38114 Braunschweig
T: 0531 25 65 1-0
F: 0531 25 65 1-99
braunschweigbestellung@farben-frikell.de

WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co.KG
Nickerner Weg 8
01257 Dresden
T: 0351 27 28 6-0
F: 0351 27 28 6-24
info@wtb-dresden.de

WICHTIGER HINWEIS

Alle MACtac-Erzeugnisse werden während des ganzen Herstellungsprozesses einer aufmerksamen Qualitätskontrolle unterzogen und gewährleisten damit eine marktgerechte Ausstattung ohne Produktionsfehler. Die veröffentlichten Informationen über MACtac-Produkte beruhen auf Untersuchungen, die die Gesellschaft für zuverlässig erachtet, stellen aber keine Garantie dar. Angesichts der vielfältigen Verwendungsfähigkeit der Produkte und der laufenden Entwicklung neuer Einsatzmöglichkeiten, empfiehlt es sich für den Käufer, vor jedem Gebrauch Eignung und Beschaffenheit sorgfältig zu prüfen; er trägt das alleinige Risiko für diesen Einsatz. Der Verkäufer haftet für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschluss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Die technischen Eigenschaften unterliegen der Weiterentwicklung und können deshalb bei Bedarf ohne Information geändert werden.