

ANWENDUNGSHINWEISE

ReflexCut HT



ReflexCut HT ist eine dünne und sehr weiche Flexfolie mit verspiegelten Glaskugeln. ReflexCut HT Silver 01, FR 09 und Neon Yellow 04 erfüllen die Norm EN ISO 20471 Klasse 2. Außerdem sind ReflexCut HT FR 09 und Neon Yellow 04 flammhemmend und erfüllen zusätzlich die Normen EN ISO 14116 und EN ISO 11612.

Vor allem zeichnet sie sich aber durch ihre hervorragende Entgittereigenschaften aus.

EIGENSCHAFTEN:



**Verspiegelte
Glasperlen**



150µ



**Baumwolle, Polyester,
Mischgewebe.**
Wenig geeignet für Nylon oder
andere beschichtete Textilien.



60°C

SCHNEIDEEINSTELLUNGEN:



**Messer
45 - 60°**



**Niedrig/
mittel**



10 - 20 cm/s

TRANSFERBEDINGUNGEN:



150°C




15 s



**Mittel/
hoch**



Kalt abziehen



1. Gespiegelt schneiden



2. Motiv entgittern



3. Motiv transferieren



4. Träger abziehen, fertig !

► VERPACKUNG



50 cm 25 m

50 cm 10 m

50 cm 5 m


Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 12 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.



UNLIMITED CREATION

VERFÜGBARE FARBEN

ReflexCut HT



WHITE 2



GOLD 6



RED 3




BLUE 5




SILVER 1



BLACK 8



NEON YELLOW 4
(flame retardant)



NEON PINK 7



FR 9 (flame retardant)

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 12 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78
www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027

