

Montage- und Pflegeanleitung für HelioShield Sonnenschutz-Innenfolien

1. Allgemeine Hinweise

ORAFOL® HelioShield- Sonnenschutz-Innenfolie (HelioShield 75 int) bietet einen hervorragenden Sonnenschutz, reduzieren die Aufheizung von Gebäuden, sind zu den allermeisten Glastypeen voll kompatibel und besitzen eine sehr kratzbeständige Oberflächenvergütung.

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Montage

- Umgebungstemperatur: 10 °C – 30 °C
- Möglichst saubere, staubarme Raumluft, kein direktes Sonnenlicht auf der Scheibe
- Saubere, fettfreie Glasfläche ohne Beschädigungen
- Je nach Abmessung der zu beschichtenden Glasfläche werden zwei Personen für eine reibungslose Installation empfohlen

2. Montageanleitung

2.1 Benötigtes Werkzeug

- Sprühflasche mit **Montage-Wasserlösung** (auf 1 Liter Wasser kommen 5-10 Tropfen Babyshampoo)
- Stabiler Rakel mit Handgriff (ca. 12-15 cm Breite), der zur Anbringung von Sicherheitsfolie geeignet ist
- Scharfes Cuttermesser mit Ersatzklingen (45°)
- Glasschaber
- Lineal oder Schneideschiene
- Glasreiniger und fusselfreie Tücher
- Zwei kleine Stücke Klebeband zur Trägerfolientfernung pro Glasfläche

2.2 Vorbereitung der Glasfläche

- **Glasreinigung:** Vorab ist der Fensterrahmen mit geeigneten Hilfsmitteln (Mikrofasertücher o.ä.) zu reinigen. Verwenden Sie eine Lösung aus Wasser und pH-neutralem Reinigungsmittel (z. B. Babyshampoo, aber auf keinen Fall Spülmittel mit hautpflegenden Substanzen) unter Einsatz von professionellen Werkzeugen zur Fensterreinigung (Lammfell und Abzieher). Schmutz, Staub und Fettrückstände sind so sorgfältig zu entfernen.

- Sprühen Sie danach die Innenseite der Fensterscheibe mit einem handelsüblichen Glasreiniger ein. Entfernen Sie dann im Naßverfahren kleinste Schmutzpartikel, wie z.B. Insektenrückstände systematisch mittels einem Glasschaber und fusselfreien Industriepapiertüchern.
- **Oberfläche prüfen:** Schmutzrückstände vollständig beseitigen.
- Danach die Glasoberfläche mit der Wasserlösung nochmals einsprühen und ohne Wasserspuren abziehen. Unmittelbar vor Folienmontage nochmals damit einsprühen.

2.3 Schritt-für-Schritt Installation

1. **Folie vorbereiten:** Grob zuschneiden, rundum etwa 2 cm größer als das Glas (Grobzuschnitt), alternativ genau auf Maß (Glasmaß abzgl. 2-3 mm in Höhe und Breite = Feinzuschnitt).
2. **Glas gründlich reinigen** (wie oben in Punkt 2.1 beschrieben) und mit einem Abzieher trocknen.
3. **Glasfläche befeuchten:** die Glasoberfläche wieder mit der Montagelösung besprühen
4. **Trägerfolie (Release Liner) entfernen:** An einer Ecke je ein Stück Klebeband von vorne und hinten aufkleben und den Liner langsam ablösen.
5. **Klebeseite befeuchten:** Die freierdende Klebstoffseite während des Abziehens des Releaseliners großzügig mit der Montagelösung besprühen.
6. **Folie aufbringen:** Die Folie mit der Klebstoffseite auf das Glas legen und vorsichtig positionieren. Solange sich genügend Montagelösung zwischen Folie und Glas befindet, ist ein Ausrichten und repositionieren problemlos möglich.
7. **Die Folienoberfläche** mit der Montagelösung einsprühen.
8. **Wasser und Luftblasen entfernen:** Mit dem Raker die Flüssigkeit unter der Folie horizontal jeweils von der Mitte nach gründlich nach außen herausrakeln – oben beginnen, unten aufhören. Beim Ausrakeln nicht bis unmittelbar bis zur Gummi-/Silikondichtung des Glases rakeln, sondern etwas Abstand dazu lassen.
9. **Überstände abschneiden:** Entlang des Rahmens zuschneiden (wenn noch nicht auf Glasmaß geschnitten). Am besten mit Schneideschiene bzw. Kantenlineal genügend Abstand zur Fensterdichtung einhalten (ca. 1,5 - 2 mm).
10. **Endreinigung und Rakeln:** Die Folienoberfläche im Randbereich erneut mit der Sprühlösung besprühen und das restliche Wasser im Randbereich herausrakeln. Etwas abwarten, dann eventuelle Wasserrückstände sehr vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch wegwischen.

Bitte beachten:

- Beschichtungen von Teilflächen auf Gläsern sind unzulässig.
- Glasscheiben mit einer Dicke von mehr als 10 mm sind zur Beschichtung mit den Folien nicht zugelassen.
- Die Kombination von zwei oder mehr typfremden Folien auf einer Glasfläche ist ebenfalls unzulässig.

- Die Folien dürfen nicht überlappend verklebt werden. Bei Nahtbildungen empfehlen sich senkrecht verlaufende Stoßnähte mit einem Zwischenraum von ca. 0,5 – 1 mm, die anzusetzende Folienbahn muss um 180° gedreht werden, um ein besonders homogenes Erscheinungsbild in der Durchsicht von innen nach außen zu gewährleisten.

3. Pflege und Reinigung

- **Erste Reinigung frühestens nach 30 Tagen** durchführen.
- Nur **milde, nicht scheuernde, alkoholfreie Reinigungsmittel** verwenden.
- Keine **scharfen Gegenstände oder Hochdruckreiniger** benutzen.
- **Mindestens 3-mal jährlich reinigen**

4. Entfernung der Folie

- Umgebungstemperatur **zwischen 15°C und 30°C**.
- **Folie in 10-20 cm breite, vertikale Streifen schneiden** und gleichmäßig abziehen.
- **Eventuelle Klebstoffreste** mit Isopropanol oder Glasreiniger und Glasschaber entfernen. Optimaler Abziehwinkel zur Glasfläche: 45°-180°

Mit dieser Anleitung wird eine fachgerechte und effektive Montage wesentlich unterstützt.

Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen hinsichtlich der der Verklebung und Entfernung von ORAFOL® Window Films an unseren Kundensupport.

Oranienburg, April 2026

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstraße 1, D-16515 Oranienburg

Tel.: +49 (0) 3301 864 0
Fax: +49 (0) 3301 864 100
graphic.solutions@orafol.de