

JT 9700 WT-BFT Frosted

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochwertige polymer kalandrierte selbstklebende Druckmedien.

Obermaterial: 80 µ transluzentes frosted PVC

Klebstoff: Lösemittelbasis Bubble-free transparent

Trägermaterial: PE beschichtet 145 g/sqm

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Langfristige Verklebung im Innen- und Außenbereich auf flachen und gewölbten (2D) Oberflächen.

Fahrzeugbeschriftung, Bus, LKW, Displays, Schaufenster, Point of Sale.

VERARBEITUNG

Speziell konzipiert für Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV- Inkjetdruck auf Großformatdruckern.

Um die bestmögliche Druckqualität zu erzielen, stellen Sie bitte sicher, dass korrekte ICC-Profile bzw. Druckeinstellungen verwendet werden.

Die Profile können über unsere Fillialen oder Händlerbezogen werden oder unterfolgender Adresse heruntergeladen werden:
www.mactacgraphics.eu

Weitere Informationen zum Druck und den Laminaten erhalten Sie im Technischen Informationsblatt 4.1 "Leitlinien zur Handhabung, Verarbeitung und Verklebung von Mactac Digital-Medien."

Um sicherzustellen, dass alle Materialien für die Verklebung geeignet sind, testen Sie die empfohlene Materialkombination unter tatsächlichen Verklebungs- und Endnutzungsbedingungen, bevor Sie in die Produktion gehen.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre bei Temperaturen von +15 bis +25° C und ± 50 % relativer Luftfeuchtigkeit (in Originalverpackung).

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Durchschnittswerte Testmethode

| Dicke | | |
|--|-------------------|---------|
| Obermaterial (microns) | 80 µm | ISO 534 |
| Klebkraftwerte, 23°C (N/25 mm) | | |
| Anfangshaftung auf Glas | 23 | FTM 9 |
| Klebkraft nach 24 Stunden auf Glas | 15 | FTM 1 |
| Dimensionsstabilität | | |
| Schrumpf (48 Stunden bei 70°C auf Aluminium) | Max 0.5 mm | FTM14 |
| Temperaturbereiche | | |
| Mindestverklebetemperatur (°C) | + 10°C | |
| Temperaturbereich für die Nutzung (°C) | - 20°C bis + 70°C | |
| Zertifizierungen | | |
| Feuer-Zertifizierung | Selbstverlöschend | |

ERWARTETE HALTBARKEIT

Mitteuropäische Klimazone 1

| | | |
|---------------|-------------|------------|
| Unverarbeitet | Bis 5 Jahre | ISO 4892-2 |
|---------------|-------------|------------|

*Weitere Informationen finden Sie im Technischen Informationsblatt 7.5: "Haltbarkeit im Außenbereich von MACTac Druckmedien in Kombination mit Laminaten".

Hinweis: Wird das mit Inkjet bedruckte Material durch ein Laminat geschützt, verzögert dies das normale Verblässen der Farben. Dieser Prozess ist abhängig von der Qualität der Inkjet-Farben, der Ausrichtung des bedruckten Materials, dem UV-Einfallswinkel und dem genauen geografischen Standort.

Ist die Folie extremen Temperaturen bzw. besonders starker UV-Strahlung ausgesetzt und/oder herrschen Bedingungen wie etwa in Südeuropa und in tropischen, subtropischen oder Wüstenregionen, altert sie schneller. Dasselbe gilt für Bereiche mit starker Luftverschmutzung, in großer Höhe sowie für horizontal und nach Süden verklebte Folien.

Avery Dennison gewährleistet, dass seine Produkte den Spezifikationen entsprechen. Avery Dennison gewährt keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen in Bezug auf die Produkte, insbesondere keine stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und/oder der Nichtverletzung von Rechten Dritter. Alle Produkte von Avery Dennison werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck selbst und unabhängig festgestellt hat. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein (1) Jahr ab Versanddatum, sofern im Produktdatenblatt nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. Jeder Kauf von Avery Dennison Produkten unterliegt den allgemeinen Vertriebsbedingungen von Avery Dennison, siehe <http://terms.europe.averydennison.com>. Bei jedem Vorfall bzw. wiederholten Vorfällen ist die Gesamthaftung von Avery Dennison gegenüber dem Käufer (aufgrund von Fahrlässigkeit, Vertragsbruch, falschen Angaben oder sonstigen Gründen) in jedem Fall beschränkt auf den Preis der fehlerhaften, vertragswidrigen, beschädigten oder nicht gelieferten Produkte, die eine solche Haftung begründen; der Preis richtet sich nach den dem Käufer gestellten Nettopreisrechnungen. Avery Dennison haftet dem Käufer unter keinen Umständen für indirekte, zufällige oder Folgeschäden bzw. -verluste, sonstige Schäden oder Verletzungen, wie z.B. den Verlust von erwartetem Gewinn, Firmenwert, Ruf, sowie Verluste oder Kosten, die aus Ansprüchen Dritter resultieren.