




HYDRA

HYDRA CLEAR FOR METALLIC GOLD / COPPER


Hydra Clear für Metallic Gold / Kupfer ist ein Bindemittel für metallisches Farbpulver. Wird für das Drucken mit metallischem Gold- / Kupfer sowie weiteren metallischen Farbtönen angewandt.



Technisches Datenblatt

Farbe 1 - Rezept	Anteil	Sieb	Farbe 2 - Rezept	Anteil	Sieb
HYDRA CLEAR FOR METALLIC	80	43/110	HYDRA CLEAR FOR METALLIC	80	43/110
GOLD POWDER	20	GEL 3	GOLD POWDER	20	GEL 3
		STANDARD			STANDARD
		Rakel			Rakel
		60 SHORE			60 SHORE
Farbe 3 - Rezept	Anteil	Sieb	Farbe 4 - Rezept	Anteil	Sieb
HYDRA CLEAR FOR METALLIC	80	43/110	HYDRA CLEAR FOR METALLIC	80	43/110
COPPER POWDER	20	GEL 3	COPPER POWDER	20	GEL 3
		STANDARD			STANDARD
		Rakel			Rakel
		60 SHORE			60 SHORE

Druckparameter		Druckmethode	Passende Additive
Trocknertemperatur	160°C - 320°F	1 2 x Rakeln - Antrocknen	Hydra Verzögerer 77: Um die Viskosität zu reduzieren, geben Sie 3% des Verzögerers 77 dazu. Formaldehyd und Phthalat frei Universal Fixiermittel: Fixiermittel, fügen Sie 3% hinzu um die Waschbeständigkeit zu verbessern. Formaldehyd und Phthalat frei Hydra Jet Verzögerer: Viskositätsverzögerer; geben Sie 1-3% der Farbe zu. Nur anwenden, wenn die Viskosität extrem hoch ist. Formaldehyd und Phthalat frei Hydracryl retarder: Ein Retarder (Verzögerer), entwickelt um die Sieboffenheit von HYDRA, HYDRACRYL, GEO und PERFETTO zu verbessern. Formaldehyd- und Phthalatfrei
Trockenzeit	2,5 MIN	2 2 x Rakeln - Antrocknen	
Rakelwinkel	25°	3 2 x Rakeln - Antrocknen	
Druckgeschwindigkeit	MEDIUM	4 2 x Rakeln - Trocknen	
Siebreinigung			
Wasser benutzen			
Kommentare			



Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit! Änderungen vorbehalten! Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn eigene Versuche im Hinblick auf den Verwendungszweck durchzuführen!

HYDRA CLEAR FOR METALLIC GOLD / COPPER - 23

Feb 2017 Si

