

ANWENDUNGSHINWEISE

Graffiti

Bedruckbare Flexfolie mit dem besten Kompromiss aus Schneidbarkeit und Griff.
Weich, elastisch, leicht zu schneiden und mit einer sehr guten Waschechtheit.

OEKO
TEX®

STANDARD
100

CQ 730/3 & CQ 730/2
IFTH

www.oeko-tex.com

Certified for
HP Latex Inks

EIGENSCHAFTEN:



PU
wasser-
basiert



60µ



Baumwolle, Polyester,
Mischgewebe.
Auch geeignet für viele
wasserabweisend beschichtete Textilien.



EcoSolvent (incl. TrueVis),
Solvent, Latex



1. Drucken und schneiden

SCHNEIDEEINSTELLUNGEN:



Messer
30 - 45°



Niedrig/
mittel



30 - 40 cm/s



2. Motiv entgittern

TRANSFERBEDINGUNGEN BAUMWOLLE:



150°C



10 s



Mittel/
hoch



Heiß abziehen



60°C



3. Tape applizieren

TRANSFERBEDINGUNGEN POLYESTER:



125°C



10 s



Mittel/
hoch



Heiß abziehen



60°C



4. Transferieren,
Tape abziehen, fertig!

Druckprofile unter www.seftextile.com

Empfohlenes Übertragungstape: FlexTape


Trocknungszeit: Je nach Tinte und Umgebungsbedingungen 1 - 6h

Bei kleinen Motiven kann es vorteilhaft sein das Tape zuerst vollflächig aufzubringen und danach rückseitig zu entgittern.

► VERPACKUNG



50 cm



75 cm



25 m



25 m

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 12 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

SEF • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE

TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78

www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com

SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027