

FF Solvent Mesh FR

mit Backliner - 270 g/m²

Material:	PVC beschichtetes Netzgewebe
Oberfläche:	semimatt
Farbe:	weiß
Gewicht:	260 g/m ²
Abdeckung:	175 g/m ² PVC Folienliner
Reißfestigkeit:	1250 / 1100 N/5 cm nach DIN 53352
Weiterreißfestigkeit:	235 / 225 N nach DIN 53352
Öffnungswert:	ca. 17 % (Frontal)
Luftdurchlässigkeit:	1710 mm/s nach ISO 9237
Brandverhalten:	schwer entflammbar, B1 nach DIN 4102-1
Haltbarkeit:	kurz- mittelfristige Anwendungen
Temperaturbeständigkeit:	-20 bis +70°C
Lagerfähigkeit:	12 Monate in der Originalverpackung
Geeignete Tinten:	Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-härtende Tinten

Lieferung

Rollenbreite: 1100 mm, 1372 mm, 1524 mm, 1600 mm

Rollenlänge: 25 m

Lieferung: In Originalrollen

Produktbeschreibung

PVC beschichtetes Netzgewebe mit gleichmäßiger Gewebestruktur. Das Gewebe des Banners basiert auf einem hochfesten Polyester Garn. Der eingearbeitete Querschnitt und die gleichmäßige Struktur sorgen für ein ausgezeichnetes Druckbild und eine überzeugende Optik. Das Medium ist rückseitig mit einer Trägerfolie kaschiert, die einen optimalen Schutz gegen das Durchschlagen von Tinte beim Druckvorgang bietet und den Einsatz von Druckern mit Ansaugtisch ermöglicht.

Produktvorteile

Die Lichtdurchlässigkeit mit einem Öffnungswert von ca. 17 % bei frontaler Ansicht und ein geringeres Gewicht im Vergleich zu einem geschlossenen Banner. Das Medium ist schwer entflammbar (nach DIN 4102-1) und kann auch in Innenräumen eingesetzt werden.

Verarbeitung

Die Trägerfolie wird nach dem Druck rückstandsfrei abgezogen. Um die Ablösbarkeit des Liners zu gewährleisten, sollte beim Drucken eine Temperatur von 95 °C nicht überschritten werden. Bei der Bedruckung ist zu beachten, dass das Banner über die gesamte Breite mit dem Kern verklebt ist. Das Material ist lösbar, schweißbar, klebbar und nähbar.

Anwendungen

Typische Anwendungen: Abspannung von Gerüsten und Zäunen, Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich.

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Es ist nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.



Farben-Frikell | WTB
Fachhandel für Siebdruck & Werbetechnikbedarf

Farben-Frikell Berlin GmbH
Ernst-Augustin-Straße 1
12489 Berlin
T: 030 641913-0
F: 030 641913-28
berlin@farben-frikell.de

Farben-Frikell GmbH & Co. KG
Gablonzstraße 10
38114 Braunschweig
T: 0531 25651-0
F: 0531 25651-99
braunschweig@farben-frikell.de

WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co. KG
Nicker Weg 8
01257 Dresden
T: 0351 27286-0
F: 0351 27286-24
info@wtb-dresden.de

www.farben-frikell.de

Scann den
Code zum
Webshop-
Artikel:

**FF Solvent
Mesh FR**

